

## Oberflächenqualitäten

Alle Oberflächen weisen prozessbedingt eine Stabstruktur von ca. 26mm mit Stablängen bis 2.5m auf. Für die AB-Qualitäten sind die verfügbaren Mengen und die Lieferzeit vorgängig abzusprechen und zu reservieren. Föhre und Arve nach Verfügbarkeit und Anfrage. Wir empfehlen in jedem Fall eine Objektbemusterung oder eine Objektbesichtigung.

Alle Sichtqualitäten sind geschliffen K60. Die Konstruktionsqualität Cg ist industriell vorgeschliffen.

Abkürzungen: Fi = Fichte Ta = Tanne Lä = Lärche Dg = Douglasie

Bezeichnung	Beschreibung	Einsatzgebiet
<b>Stabsicht Fi/Ta AB</b>	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, leichte Braun-, praktisch keine Blauverfärbungen. Astflicke, Harzgallenflicke und einzelne verwachsene Äste, sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm zugelassen	<b>Sichtqualität Premium</b> unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
<b>Stabsicht Fi/Ta Ba</b>	Regelmässige astige Struktur, praktisch keine Verfärbungen. Verwachsene Äste und einzelne Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm und einzelne Markröhren sind zugelassen.	<b>Sichtqualität astig</b> unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
<b>Stabsicht Fi/Ta Bs</b>	Rift-/Halbrift-Struktur, Braun- und Blauverfärbungen zugelassen. Astflicke, Harzgallenflicke und einzelne verwachsene Äste, sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	<b>Sichtqualität astarm, verfärbt</b> Bei Lasuren sind Verfärbungen (z.T. gewünscht) noch sichtbar
<b>Industriesicht Fi/Ta Cg</b>	Grobastige Rift-Halbrift-Struktur, Äste und Verfärbungen sind zugelassen, jedoch mit geschlossener Oberfläche. Astflicke und Harzgallenflicke zugelassen	<b>Konstruktionsplatte</b> geschlossen, mit geringeren ästhetischen Anforderungen (z.B. Vordach, Carport)
<b>Industrie Fi/Ta Ck</b>	Rift-Halbrift-Struktur, Verfärbungen und Äste sind zugelassen. Keine optischen Anforderungen. Keine geschlossene Oberfläche.	<b>Konstruktionsplatte</b> für unsichtbare Boden-, Decken-, Wandplatten oder Rippen.
<b>Stabsicht Lä/Dg AB</b>	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, Blau- und Braun-Verfärbungen zugelassen. Astflicke, Harzgallenflicke und einzelne verwachsene Äste, sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	<b>Sichtqualität Premium Lärche/Douglasie</b> unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
<b>Stabsicht Lä/Dg Ba</b>	Rift-/Halbrift-Struktur, Blau- und Braunverfärbungen zugelassen. Verwachsene Äste (auch grössere und dunkle) sowie Astflicke möglich Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen Markröhren sind zugelassen.	<b>Sichtqualität astig Lärche/Douglasie</b> unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.