

Oberflächenqualitäten

Alle Oberflächen weisen prozessbedingt eine Stabbreite von ca. 26 mm und Stablängen bis 2.5 m auf. Für **Weisstannen-, Lärchen/Douglasien Platten** sind die verfügbaren Mengen und die Lieferzeitenvorgängig abzuklären und zu reservieren. Wir empfehlen in jedem Fall eine Objektbemusterung und/oder eine Objektbesichtigung. Sichtqualitäten sind industriell vorgeschliffen K60.

Klassifizierung: 1 = Auslese, 2 = Standard **Verfügbarkeit: * = auf Anfrage**

Merkmale	Sichtqualität A1 (astfrei)	Sichtqualität A2 (astfrei)	Sichtqualität B1 (astig)	Sichtqualität B2 (astig)	Sichtqualität C (astig)	Qualität D (astig)
Anwendungsbereich	sichtbare Konstruktionen/ Innenverkleidungen	Sichtbare Konstruktionen/ Innenverkleidungen	sichtbare Konstruktionen/ Innenverkleidungen	sichtbare Konstruktionen/ Innenverkleidungen	sichtbare Konstruktionen/ Innenverkleidungen mit geringeren Anforderungen	keine ästhetischen Anforderungen
Holzarten und Mischungen	Fichte/Tanne Tanne * Andere Nadelhölzer *	Fichte/Tanne Lärche/Douglasie Andere Nadelhölzer *	Fichte/Tanne	Fichte/Tanne Tanne * Lärche/Douglasie Andere Nadelhölzer *	Fichte/Tanne	Fichte/Tanne Andere Nadelhölzer in Mittel- oder Rücklagen
Oberflächenstruktur	Rift /Halbrift, homogenes Oberflächenbild	Rift /Halbrift, leicht wilderes Oberflächenbild als bei A1	Regelmässiges, astiges Oberflächenbild	Rift /Halbrift unregelmässiges, grobastiges Oberflächenbild	Rift /Halbrift grobastiges Oberflächenbild	keine Anforderungen
Äste	Astfrei, vereinzelte verwachsene Äste bis Ø3mm zulässig	Astfrei, vereinzelte verwachsene Äste bis Ø5mm zulässig	gesunde, festverwachsene Äste, schwarze Äste bis Ø15mm	gesunde, festverwachsene Äste, schwarze Äste bis Ø26mm	zulässig	zulässig
Astlöcher	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Harzgallen	geflickt, bis 3x30mm vereinzelt zulässig	geflickt, bis 3x30mm vereinzelt zulässig	geflickt, bis 5x50mm zulässig	geflickt, bis 5x50mm zulässig	zulässig	zulässig
Rindenwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig
Markröhren	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
Verfärbungen (Bläue, Rotstreifigkeit /Bräune)	nicht zulässig Tanne weiss leichte, Rot- und Braunstreifigkeit auf	zulässig	im Bereich von 5% der Oberfläche zulässig	im Bereich von 5% der Oberfläche zulässig	zulässig	zulässig
Insektenbefall	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	leichte Frasgänge bei inaktivem Befall zulässig	bei inaktivem Befall zulässig
Risse	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelte Oberflächen- Endrisse zulässig	vereinzelte Oberflächen- Endrisse zulässig	zulässig	zulässig
Mittler Holzfeuchte	8-10% ± 2%	8-10% ± 2%	8-10% ± 2%	8-10% ± 2%	8-10% ± 2%	8-10% ± 2%
Ausbesserung mit Schiffchen / Leisten etc.	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	nicht erforderlich
Ausbesserung Füllmasse wie z. B. Spachtel etc.	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	nicht erforderlich

Die Qualitätsmerkmale gelten nicht für Mittellagen und Rücklagen. Die angegebenen Qualitätsmerkmale gelten bei Auslieferung. Bei extremen klimatischen Bedingungen kann es bei der Nutzung zu Riss-, Fugen- und Quellbildungen kommen. Dies ist bei der späteren Nutzung zu berücksichtigen und entsprechend mitzuteilen. Fehlstellen der Sichtoberflächen, die nicht der Qualitätsbeschreibung entsprechen, werden in Absprache mit der Pius Schuler AG behoben. Alle anderen Korrekturen sind vom Käufer selber zu beheben.